



ALLMÄNNA RÅD

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.

Regelbunden rengöring – dag/veckostädning

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

OBS! Använd ej grönsåpa eller andra tvättmedel med hög tvålhalt eller för hög tvättmedelskoncentration i tvättvattnet. Dessa lämnar kvar en fet hinna som drar till sig smuts.

Vissa av nedanstående rekommendationer är hämtade från Byggkeramikrådets skötsel­anvisningar. Läs mer på www.bkr.se.

FLÄCKAR

LIVSMEDELSFLÄCKAR, ÖL/VIN, FETT tas bort med alkaliskt rengörings­medel i vatten, såsom allrengörings­medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

MASKINOLJEFLÄCKAR, ASFALTFLÄCKAR, SKRAPMÄRKEN AV GUMMI ELLER STEARIN/PARAFFIN tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lack­nafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

ROSTFLÄCKAR, KALKFLÄCKAR ELLER SKRAPMÄRKEN AV STÅL/JÄRN tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom "Klinkerrent", ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

FÄRGFLÄCKAR som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol. Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengörings­medel såsom Klorin i vatten.

Kakelväggar

Rengörs med våttorkning med fiber­duk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Klinkergolv

- granitkeramik / glaserad klinker

Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm. Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt ren­göringsmedel.

OBS! För oglaserade golvklinker, cementplattor är det viktigt att behandla plattorna för att göra golvet tåligt mot smuts och därmed mer lättstädad. Vi rekommenderar att man använder Filas produkter.

Rengöring av kalkavsättningar

På väggar i våtutrymmen kan kalkav­­sättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas genom våttorkning med vatten och medel­starkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Efter behand­lingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

På golv i våtutrymmen kan, på sam­ma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmät­naden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Fogar

Fogar i dusch/badutrymmen kan över tid få en beläggning av tvål- och hudrester. Denna beläggning är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbundet rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengörings­medel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten. Moderna cementbundna fogmassor har oftast en vattenavvisande karaktär, som påtagligt minskar risken för mögelpå­växt och minskar rengöringsbehovet över tiden.